



Matériel de laboratoire pour le BTP

BETON

ESSAI SUR BÉTON FRAIS

BÉTON AUTOPLAÇANT (BAP)

Code produit

UTC-0545 Boite en L

Normes

EN 12350-10

La boîte en L, UTC-0545 est utilisée pour déterminer la mobilité d'un béton autoplaçant fraîchement mixé.

La distance entre les barres de diamètre 12 mm peut être réglée à 41 ± 1 mm ou 59 ± 1 mm.

La boîte en L est conçue pour faciliter le nettoyage de la trémie verticale et horizontale.

Livrée complète avec

- Trémie de remplissage
- Base



Dimensions	300x1000x1350 mm
Poids (approx.)	35 kg