



Matériel de laboratoire pour le BTP

CIMENT

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

MALAXEUR À MORTIER MANUEL

Code produit

UTCM-0875 Malaxeur à mortier manuel
UTCM-0875 Bol de rechange, 5 L
UTCM-0875 Pale de rechange

Modèles pour 220-240 V 50-60 Hz, 1ph.	UTCM-0875
Modèles pour 110-120 V 60Hz, 1ph.	UTCM-0875-N

Normes

EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4;
ASTM C187, C305, AASHTO T129, T131, T162

Le malaxeur à mortier manuel UTCM-0875 a une capacité de 5 litres (environ). Il a été conçu pour mélanger les mortiers et les pâtes de ciment conformément aux normes. La pale de mélange tourne à une vitesse de 140 tours par minute, avec un mouvement planétaire de 62 tours par minute à basse vitesse. À grande vitesse, la pale tourne à 285 tr/min. avec un mouvement planétaire de 125 tours par minute. L'utilisateur peut facilement choisir les vitesses à l'aide du commutateur installé sur la machine. Il y a un entonnoir de remplissage de sable sur le malaxeur pour verser le sable facilement. Le bol et la pale sont faciles à monter et à retirer du malaxeur.

Le malaxeur à mortier manuel est fourni avec:

- Bol, 5 L (environ)
- Pale

Dimensions	300x555x610 mm
Poids (approx.)	54 kg
Puissance	200 W

