




Matériel de laboratoire pour le BTP



BETON

ESSAI SUR BÉTON FRAIS

BÉTON AUTOPLAÇANT (BAP)

#### Code produit

UTC-0540 Entonnoir en V

#### Normes

EN 12350-9

L'entonnoir en V, UTC-0540 est utilisé pour évaluer le temps d'écoulement du béton auto-plaçant fraîchement mélangé. Le test n'est pas approprié lorsque la taille maximale des granulats excède 22,4 mm.

L'appareil d'essai consiste en un entonnoir en acier inoxydable placé verticalement sur un socle support. L'orifice d'évacuation est muni d'un couvercle, qui peut être momentanément ouvert.



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Dimensions      | 525x300x1040 mm |
| Poids (approx.) | 18 kg           |